

GRIFOS®CRTP/d

Tipo	Intermedio a base di clorocaucciù, insaponificabile a basso spessore, monocomponente. Omologato ENEL.
Proprietà	Buona resistenza chimica e agli agenti atmosferici. Buona rapidità di essiccazione. Buona resistenza in atmosfera con elevato tasso di umidità.
Impiego	Specifico per la sovrapplicazione di zincanti inorganici.
Tipo di Supporto	Acciaio, adeguatamente preparato e primerizzato.
Compatibilità con altri rivestimenti Fondi Intermedi e Finiture	Zincanti Inorganici serie RUSTOP MP400 Zincanti Epossidici serie EPOGRIFOS Zn - EPOGRIFOS Z Clorocaucciù serie GRIFOS CRT
Nota	L'applicazione su primers zincanti deve essere eseguita applicando un primo strato di velatura del prodotto seguito da un secondo strato dello spessore desiderato.
PROPRIETA' FISICHE	
Peso Specifico	1400 ± 100 g/l
Solidi (vol. %)	48 ± 2
Spessore Tipico	30 µm
Resa Teorica	16.0 m ² /l
Nota	Considerare le perdite durante l'applicazione.
COV	Di fornitura 470 g/l
Direttiva 2004/42/CE	Diluito 5% pp 500 g/l
D. Lgs. 161 – 27 Marzo 2006	Limite massimo 500 g/l
	Leggere variazione dei valori possono verificarsi in base ai colori.
Punto di Infiammabilità	< 61°C Parte A < 21°C Diluente
Aspetto del Film	Opaco
Colori Disponibili	Ral 1015 – 9010. A richiesta
Resistenza alla Temperatura	70°C Costante 80°C Saltuaria
Diluente Consigliato	Diluente per Clorocaucciù, Cod. 604L
Misure di Sicurezza	Maneggiare con cura. Leggere attentamente le etichette di sicurezza presenti sulla confezione e consultare le schede di sicurezza del prodotto. Impedire il contatto con la pelle e con gli occhi ed evitare l'inalazione dei fumi. Non inghiottire. Indossare eventualmente opportuni indumenti protettivi quali: guanti, occhiali, maschere. Provvedere ad una adeguata aerazione dell'ambiente di lavoro. Nel caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua o idonei detergenti. Evitare rischi di incendio o di esplosione.



MARCA DEPOSITATA

CAMERINI & C. srl

FONDATA NEL 1922
Capitale Sociale € 46.800,00 interamente versato
Registro Imprese di Cremona n° 00131110199
Via Cavatigozzi, 11
26028 SESTO ED UNITI - FRAZ. CASANOVA (CR) Italy
Tel 0372 710705 - 710707 - Fax 0372 710725
www.camerini.it - e-mail: info@camerini.it
REA N 77 - Codice Fiscale e Partita IVA 00131110199



ISO 14001



ISO 9001:2015

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Preparazione della Superficie	Applicare su superfici in acciaio adeguatamente preparate e primerizzate.				
Miscelazione	Prodotto monocomponente. Mescolare il prodotto per ottenere una consistenza uniforme.				
Diluizione	Diluire fino al 5% massimo in peso con diluente per clorocaucciù Cod. 604L.				
Nota	L'uso di diluenti diversi da quelli previsti può avere effetti negativi sul comportamento del prodotto applicato, in tal caso è da considerarsi nulla qualsiasi forma di garanzia convenzionata.				
Metodo di Applicazione	Pennello, Spruzzo Convenzionale, Spruzzo Airless Rullo: Non ottimale				
Nota	Utilizzare pennelli di setola naturale o un rullo di buona qualità a pelo corto applicando il prodotto a corsa piena evitando di ripassare.				
Apparecchiature a Spruzzo	Le seguenti caratteristiche sono da considerarsi idonee:				
	Convenzionale		Airless		
	Diametro Ugello (Pollici)	0,086	Diametro Ugello (Pollici)	0,015÷0.017	
	Pressione Serbatoio (Kg/cm ²)	1÷2	Rapporto Compressione	30:1	
	Pressione Aria (Kg/cm ²)	3÷5	Pressione di Uscita (Kg/cm ²)	140÷160	
	Diluizione (%)	5÷10	Diluizione (%)	5÷10	
Condizioni di Applicazione	Temperatura	Prodotto	Supporto	Ambiente	Umidità %
	Normale	5-30°C	5-30°C	5-40°C	5-90%
	Minima	3°C	3°C	3°C	10%
	Massima	40°C	50°C	45°C	95%
Nota	Applicare esclusivamente quando la temperatura della superficie risulti di almeno 3°C (5°F) superiore al punto di rugiada (Dew Point). Particolari tecniche di applicazione potrebbero essere necessarie in condizioni particolari di temperatura e umidità.				
Essiccazione e Ricopertura		10°C	20°C	30°C	
	Tatto (h)	0.5 – 1	0.5 – 1	0.5 – 1	
	Profondità (h)	1 – 2	1 – 2	1 – 2	
	Ricopertura Minimo (h)	1 – 2	1 – 2	1 – 2	
	Indurimento finale (g)	–	–	–	
Nota	I valori segnalati si riferiscono allo spessore tipico indicato in scheda tecnica. Alcuni parametri (spessore più elevato, alto tasso di umidità, scarsa ventilazione ambientale) prolungano i tempi di polimerizzazione e sovraverniciatura.				
Durata a magazzino	12 mesi				
Nota	Il tempo indicato è in riferimento alla confezione sigillata ed adeguatamente immagazzinata, lontana da fonti di calore e protetta dal gelo. Rispettare altresì i seguenti valori di stoccaggio: Temperatura 5°C ÷ 40°C Umidità 0% ÷ 95%				
Confezione Standard	Litri 10 – 20	Parte A			
	Litri 5 – 25	Diluente			
Revisione	No. 01 del 01/2019				
Sostituisce	No. 01 del 01/2015				
Doc. Rif.	250100200				

NOTA: I dati qui riportati, derivati dalle nostre prove ed esperienze, possono subire variazioni senza preavviso: essi vengono indicati a titolo informativo, pertanto prima della ordinazione del prodotto verniciante, del suo inserimento in capitolato o specifica tecnica è necessario contattare CAMERINI & C. per la conferma della attualità dei dati riportati. Poiché le condizioni d'uso dei prodotti vernicianti variano da caso a caso e comunque non avvengono sotto il nostro diretto controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti che si possono verificare durante l'impiego. Pertanto, CAMERINI & C. non rilascia alcuna garanzia, salvo diversa specifica pattuizione scritta, circa il comportamento e/o prestazione nel tempo dei prodotti applicati.