

Tipo	Finitura alchidico/clorocaucciù monocomponente. Omologato ENEL.			
Proprietà	Smalto a medio spessore. Buona resistenza agli agenti atmosferici in clima industriale e marino.			
Impiego	Per cicli protettivi di opere nuove e per interventi manutentivi in ambiente industriale e marino.			
Tipo di Supporto	Acciaio adeguatamente preparato e primerizzato.			
Compatibilità con altri rivestimenti Fondi/Intermedi	Alchidici serie FENSIL Oleofenolici serie FENSIL SP Epossidici serie EPOGRIFOS F Clorocaucciù serie GRIFOS CRTP			
PROPRIETA' FISICHE				
	Standard		Ral 9006/9007	
Peso Specifico	1100 ± 100 g/l		1100 ± 100 g/l	
Solidi (vol. %)	47 ± 2		45 ± 2	
Spessore Tipico	40 μm		40 μm	
Resa Teorica	11.9 m ² /l		11.5 m ² /l	
Nota	Nella stima delle quantità di prodotto necessarie per l'esecuzione del lavoro, considerare un adeguato fattore di perdita.			
COV	Di fornitura	460 g/l		
Direttiva 2004/42/CE	Diluito 5% pp	480 g/l		
D. Lgs. 161 – 27 Marzo 2006	Diluito 10% pp	500 g/l		
	Limite massimo	500 g/l		
	Leggere variazione dei valori possono verificarsi in base ai colori.			
Punto di Infiammabilità	< 61°C	Parte A	< 61°C	Parte A
	< 21°C	Diluyente	< 21°C	Diluyente
Aspetto del Film	Lucido			
Colori Disponibili	Tinte Ral, a richiesta.			
Resistenza alla Temperatura	70°C	Costante		
	80°C	Saltuaria		
Diluyente Consigliato	Diluyente per Clorocaucciù, Cod. 604L			
Misure di Sicurezza	Maneggiare con cura. Leggere attentamente le etichette di sicurezza presenti sulla confezione e consultare le schede di sicurezza del prodotto. Impedire il contatto con la pelle e con gli occhi ed evitare l'inalazione dei fumi. Non inghiottire. Indossare eventualmente opportuni indumenti protettivi quali: guanti, occhiali, maschere. Provvedere ad una adeguata aerazione dell'ambiente di lavoro. Nel caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua o idonei detergenti. Evitare rischi di incendio o di esplosione.			



MARCA DEPOSITATA

CAMERINI & C. srl

FONDATA NEL 1922
Capitale Sociale € 46.800,00 interamente versato
Registro Imprese di Cremona n° 00131110199
Via Cavatigozzi, 11
26028 SESTO ED UNITI - FRAZ. CASANOVA (CR) Italy
Tel 0372 710705 - 710707 - Fax 0372 710725
www.camerini.it - e-mail: info@camerini.it
REA N 77 - Codice Fiscale e Partita IVA 00131110199



ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Preparazione della Superficie	Applicare su superfici adeguatamente preparate e primerizzate.			
Miscelazione	Prodotto monocomponente. Mescolare il prodotto per ottenere una consistenza uniforme.			
Diluizione	Diluire fino al 10% massimo in peso con diluente per clorocaucciù Cod. 604L.			
Nota	L'uso di diluenti diversi da quelli previsti può avere effetti negativi sul comportamento del prodotto applicato, in tal caso è da considerarsi nulla qualsiasi forma di garanzia convenzionata.			
Metodo di Applicazione	Pennello, Spruzzo Convenzionale, Spruzzo Airless.			
Nota	Rullo: Non ottimale. Utilizzare pennelli di setola naturale o un rullo di buona qualità a pelo corto applicando il prodotto a corsa piena evitando di ripassare.			
Apparecchiature a Spruzzo	Le seguenti caratteristiche sono da considerarsi idonee:			
	Convenzionale		Airless	
	Diametro Ugello (Pollici)	0,070	Diametro Ugello (Pollici)	0,015÷0.018
	Pressione Serbatoio (Kg/cm ²)	1÷2	Rapporto Compressione	30:1
	Pressione Aria (Kg/cm ²)	3÷5	Pressione di Uscita (Kg/cm ²)	120÷140
	Diluizione (%)	5÷10	Diluizione (%)	0÷5
Condizioni di Applicazione	Temperatura	Prodotto	Supporto	Ambiente Umidità %
	Normale	15-30°C	15-30°C	15-40°C 40-90%
	Minima	5°C	5°C	5°C 0%
	Massima	40°C	50°C	50°C 90%
Nota	Applicare esclusivamente quando la temperatura della superficie risulti di almeno 3°C (5°F) superiore al punto di rugiada (Dew Point). Particolari tecniche di applicazione potrebbero essere necessarie in condizioni particolari di temperatura e umidità.			
Essiccazione e Ricopertura		10°C	20°C	30°C
	Tatto (h)	3 – 4	2 – 3	1 – 2
	Profondità (h)	24 – 48	18 – 24	18 – 24
	Ricopertura Minimo (h)	24 – 48	18 – 24	18 – 24
	Indurimento finale (g)	20 – 30	15 – 20	10 – 15
Nota	I valori segnalati si riferiscono allo spessore tipico indicato in scheda tecnica. Alcuni parametri (spessore più elevato, alto tasso di umidità, scarsa ventilazione ambientale) prolungano i tempi di polimerizzazione e sovraverniciatura.			
Durata a magazzino	24 mesi			
Nota	Il tempo indicato è in riferimento alla confezione sigillata ed adeguatamente immagazzinata, lontana da fonti di calore e protetta dal gelo. Rispettare altresì i seguenti valori di stoccaggio: Temperatura 5°C ÷ 40°C Umidità 0% ÷ 95%			
Confezione Standard	Litri 10 – 20	Parte A		
	Litri 5 – 25	Diluente		
Revisione	No. 01 del 01/2019			
Sostituisce	No. 01 del 01/2015			
Doc. Rif.	008002400			

NOTA: I dati qui riportati, derivati dalle nostre prove ed esperienze, possono subire variazioni senza preavviso: essi vengono indicati a titolo informativo, pertanto prima della ordinazione del prodotto verniciante, del suo inserimento in capitolato o specifica tecnica è necessario contattare CAMERINI & C. per la conferma della attualità dei dati riportati. Poiché le condizioni d'uso dei prodotti vernicianti variano da caso a caso e comunque non avvengono sotto il nostro diretto controllo, non possiamo assumerci alcuna responsabilità per eventuali danni diretti ed indiretti che si possono verificare durante l'impiego. Pertanto, CAMERINI & C. non rilascia alcuna garanzia, salvo diversa specifica pattuizione scritta, circa il comportamento e/o prestazione nel tempo dei prodotti applicati.